

Poli-Flex® Turbo

Weiche Polyurethan-Flexfolie mit Heißschmelzkleber - überträgt sich schnell und materialschonend bei niedriger Temperatur. Für Baumwolle, Polyester, unimprägniertes Nylon und Mischgewebe.

Technische Daten

Material	100 % Polyurethan, gegossen
Dicke	0,095 mm ± 10 %
Trägerfolie	PET-Folie, selbstklebend (Repositionieren des geplotteten Motivs möglich)
Waschbeständigkeit	60 °C
Trocknergeeignet	Ja
Chemisch reinigungsbeständig	Ja
Zertifizierung	OEKO-TEX® STANDARD 100: D22-2125 HOHENSTEIN HTTI

Transferbedingungen

Baumwolle	130 °C, 5 Sek. / 150 °C, 4 Sek. / 160 °C, 3 Sek. · 2,5-3,0 bar (mittlerer Druck)
Baumwolle / Polyester	130 °C, 5 Sek. / 150 °C, 4 Sek. / 160 °C, 3 Sek. · 2,5-3,0 bar (mittlerer Druck)
Imprägnierte Textilien (Nylon)	

Bei besonders stark strukturierten Baumwoll- und Mischgeweben die Presszeit anpassen. Bei imprägnierten Nylongeweben vorab einen Eignungstest durchführen.

Eigenschaften

PET-Folie warm abziehen. Bei den Neonfarben lauwarm abziehen.

Waschbeständig bis 60 °C, trocknergeeignet (marktübliche Trockner bis 100 °C) und chemisch reinigungsbeständig. Textil vor dem Waschen auf links wenden.

Wir empfehlen, die Eignung vorab an Originalmaterialien zu testen. Die Produkthaftung bezieht sich auf unverarbeitetes Material - für ein dauerhaftes Ergebnis müssen die angegebenen Temperatur- und Druckwerte eingehalten werden.

Hersteller

POLI-TAPE Klebefolien GmbH, Zeppelinstr. 17, 53424 Remagen, Germany · info@poli-tape.de